

MIXCELL® SOLID SURFACE – SS-6

Produktbeschreibung


SS-6 eine Sandwichplatte mit einer ästhetischen Beschichtung aus "Solid Surface" (6mm). Der Kern ist aus Aluminiumwaben und die Deckschichten sind aus Fiberglasgewebe. Die Platte entsteht durch das Verkleben der "Solid Surface"-Beschichtung mit einer Platte ohne Beschichtung des Typs RAWCELL® Fiber. Hauptanwendungsgebiete: Einrichtungen, Aufzugbau, Schiffbau Schienen- und Straßenverkehr.

Stratigraphie

1) KERN Aluminiumwabenkern (von Starcell S.p.A. produziert) Aluminiumlegierung: Serie 3000 Dichte: 29 - 50 - 56 - 65 - 80 kg/m³ Durchmesser der Zellen: 6,35 mm (Standard); 10 - 12,7 - 19 mm (auf Nachfrage)

2) KLEBSTOFF thermoplastisch o wärmehärtbar (Rezeptur Starcell S.p.A.) 3) DECKSCHICHTEN Glasfasergewebe imprägniert mit Epoxydharz (Gewicht der imprägniert Faser: 1000 g/m² auf jeder Seite)

4) BESCHICHTUNG Solid Surface Dicke: 6 mm



Technisches Datenblatt der Platte

PRODUKT-IDENTIFIKATIONS-CODE

Code-Struktur	Wert in dieser Registerkarte	Bedeutung
MIXCELL®		Produktfamilie
Solid Surface		Produktunterfamilie des Produkts
SS-6 (n/n)(n-n)		Art der Platte
SS-6 (n/) ()	6,35/ =	Größe (mm) der sechseckigen Zelle in der Wabe
SS-6 (/n) ()	/n =	Dicke (mm) der Platte
SS-6 (/) (n-n)	0,5 - 0,5	Dicke (mm) der beiden Deckschichten
S(n)	8 =	Standardformate (mm) - S(8) = 1.300 X 3.050

MERKMALE DER MATERIALIEN UND KOMPONENTEN

Frontveredelung

Material:	Solid Surface
Standarddicken (mm):	6,0
Oberflächenaussehen:	glatt - aufgeraut
Standardkleber:	Epoxydfolie

Strukturelle Deckschichten

Material:	Vorgarngewebe aus Glasfaser
Art:	(imprägniertes gewich 1000 g/m ² - 600 tex)
Standarddicken (mm):	0,5
Imprägnierung:	Epoxidharz (Formulierung Starcell S.p.A.)
Oberflächenaussehen:	unbehandelt
Standardkleber:	thermoplastischer Film (Formulierung Starcell S.p.A.)
Kleber auf anfrage:	Epoxydfolie

Wabe mit sechseckigen Zellen

Material:	Aluminiumspule
Art:	Legierung Serie 3000
Folien -Dicke (µm):	60 - 70
Dichte (kg / m ³):	29 - 50 - 56 - 65 - 80
Standardzellenabmessungen (mm):	6,35 - 10 - 12,7 - 19

PHYSISCH-DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN DER PLATTE

Größen

standard (mm):	S(9) = 1.300 X 2.550 - S(13) = 1.550 X 3.050
Spezial (mm):	maximale Breite: 1.550 - maximale Länge: 4.300
Toleranz (mm):	± 1 (quadratische Platten)

Dicken

standard (mm):	5	10	12,7	15	20	25	30
Spezial (mm):	von 4 bis 60						
Toleranz (mm):	± 0,3						

Gewichte*

Gewichte bezogen auf Standarddicken (kg / m ²):	3,06	3,39	3,56	3,71	4,04	4,36	4,69
Toleranz (kg / m ²):	± 0,2						
* Die Gewichte beziehen sich auf Platten mit folgenden Eigenschaften:	Zellgröße (mm): 6,35						
	Foliendicke (µm): --						
	Dicke der Deckschichten (mm): 0,5						

MECHANISCHE MERKMALE DER PLATTE

Die Merkmale dieser Beschreibung beziehen sich auf eine Platte des Typs:

MIXCELL® Solid Surface - SS-6 (6,35/n)(0,5-0,5)S(8)

Das technische Büro von Starcell steht Kunden für die Ermittlung von Daten zu anderen Platten-Konfigurationen zur Verfügung

Typ	Norm	Charakteristischer Wert						
		5	10	12,7	15	20	25	30
Standarddicken	-	5	10	12,7	15	20	25	30
maximale Belastung* (N):	DIN 53293; EN 14125	251	479	515	1.583	1.835	2.337	
Pfeil bei max. Belastung* (mm):	DIN 53293; EN 14125	11,42	4,41	6,12	8,86	8,01	12,59	
Schälfestigkeit* (N):	DIN 53295	> 130 (min. Wert) - >350 (Durchschnittswert)						
Druckfestigkeit* (kg / cm ²):	UNI 4913	21,97 ± 10						
Elastizitätsmodul (E)* (N / mm ²):	DIN 53293	14.460	16.130	12.169	18.817	23.777	19.022	61.840
Trägheitsmoment (I)* (mm ⁴):	DIN 53293	253	1.128	2.363	3.942	9.506	18.758	32.634
Betriebstemperatur (° C):	-	von -40 °C bis + 80 °C						
maximale verteilte Last** (Kg):	-	2000						
Pfeil ** (mm) für eine verteilte Last von: 300 kg	-	1,50						
(*) Werte erhalten vom werkseigenen Labor von Starcell S.p.A.								
(**) Wert, von einer Platte, die an 4 Seiten angebracht ist:	Größen (mm): 1.000 X 1.000							
	Dicke (mm): 20							
	Zellgröße (mm): 6,35							

ZERTIFIZIERUNGEN

Typ	Norm	Sektor	Klasse
Brandverhalten der Wabe	ISO 1182		0

EIGENSCHAFTEN

- Sehr hohe Biegefestigkeit und Schneide- und Zugfestigkeit.
- Hervorragende Reißfestigkeit (Peeling).
- Hervorragende Dimensionsstabilität, auch in Bezug auf die Ebenheit im Laufe der Zeit.
- Hervorragende Druckfestigkeit (aufgrund der Aluminiumwabe).
- Maximale mechanische Leistung im Verhältnis zur hohen Leichtigkeit der Platte.
- Hervorragende Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse.
- Breiter Betriebstemperaturbereich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die typischen Einsatzbereiche der Platte MIXCELL® Solid Surface - SS-6 sind Inneneinrichtungen und Designstücke.

LAGER

Die Platte MIXCELL® Solid Surface - SS-6 gehört zur Kategorie der „Halbfabrikate“ und wird daher weiter verarbeitet. Es wird empfohlen, die Platten horizontal in einer geschlossenen und trockenen Umgebung, möglicherweise entfernt von Wärmequellen, zu lagern und entlang des Umfangs abzustützen.

Datenblatt aktualisiert auf 26/02/2021



STARCELL S.p.a - Sede Legale: Zona
Industriale Nerico - 85020 Pescopagano
(PZ) - C.F. 07946310153 - P.IVA
01041320761 **Cap.Soc.Inter.Ver. €**
3.755.960,00 - Isc.N. 1689 Trib.Melfi (PZ) -
fasc.67 C.C.I.A.A 75469